8 SISTEMI A CAPPOTTO

8.6 ACCESSORI: RETI DI ARMATURA

8.6.8 Capatect Bossengewebe 043 C

Fornitura e posa in opera di rete brossurata per realizzazione lesene.
Applicazione di Capatect Bossengewebe 043 C rete in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino per lo strato di rasatura armata resistente in trama e in ordito brossurata per la realizzazione di lesene su sistemi termoisolanti a cappotto, Tipo C - triangolare.

Con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Apprettatura: 20-30% organico.
- Resistenza allo strappo iniziale: 1750 N / 5 cm (in trama e ordito)
- Massa dell'area relativa: 165 g/m^2 ± 5% secondo DIN 53854
- Perdita di resistenza alla trazione dopo stoccaggio in alcali: < 50% (28gg in NaOH al 5%, oppure 24hin soluzione alcalina pH 12,5 a 60°C)
- larghezza maglia: 4x4 mm
- Tipo: C - Triangolare

Con le seguenti indicazioni di posa:
Applicare il collante rasante sulla superficie e nella lesena (per una larghezza di ca. 10 cm), quindi annegare bene Capatect Bossengewebe 043 nella scanalatura, utilizzando l'apposita spatola sagomata Bossoekelle, sovrapponendo i giunti per ca. 10 cm. Dopo essiccazione completa, applicare un secondo strato di collante/rasante nella zona delle scanalature e lisciare per coprire completamente il tessuto. Si raccomanda di raccordare con la restante parte di armatura (con rete Gewebe 650) rispettando la sovrapposizione dei giunti di 10 cm.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.

	Prezzo	€ /m^2
Preparazione supporti:		