



Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it



Permeabilità alla diffusione della CO₂ del prodotto Caparol PermaSilan

Il prodotto in oggetto è stato applicato su substrato minerale a rullo, con spessore secco medio pari a 290 micron, essiccato per 7 gg in atmosfera standard (secondo EN 23270) e successivamente è stata valutata la sua permeabilità alla diffusione di anidride carbonica per via gravimetrica in accordo alla norma DIN EN 1062-6:2002-10.

Si è determinato un valore di diffusione di uno strato d'aria equivalente **sd maggiore di 50 metri**, corrispondente ad un valore $\mu \geq 170.000$, conforme a quanto prescritto dalla norma citata.

Il prodotto risulta pertanto idoneo per applicazioni che prescrivono prodotti "anticarbonatazione".

Direttore Tecnico

Dott. Chim. Antonio Vito

Director of Marketing and Technology

Dott. Lorenzo Tedeschi