6 Fondi e smalti ad acqua ed a solvente

6.4 Smalti Capacryl ad acqua

6.4.4 Capacryl Aqua PU Mat

Fornitura e posa in opera di prodotto quale mano di finitura acrilpoliuretanica ad effetto opaco:

Applicazione di Capacryl Aqua PU Mat di Caparol, sottosmalto, mano di finitura, a base di resine acriliche e poliuretaniche, diffusivo verso il vapore acqueo, resistente ad i più comuni detergenti domestici e a disinfettanti, facilmente lavorabile ed applicabile, risulta privo di cosolventi tossici, esente da aromatici o alogenati, pressoché inodore. Capacryl Aqua PU Mat di Caparol è specifico per finiture di pregio su legno, metallo e PVC duro (previa mano di fondo), dotato di effetto antiblocking, idoneo per interni ed esterni.

Capacryl Aqua PU Matt ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
- Tipo di prodotto: dispersione acrilpoliuretanica esente da aromatici
- Densità: ca. 1,5 g/cm^3
- Scala di gloss: 5 ≤ Gloss < 10 (effetto opaco)
- Resa per mano: Circa 100 - 120 ml/m^2 secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto
- Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%):
  01 - 02 ore asciutto fuori polvere
  10 - 12 ore asciutto ricopribile
- Completamente asciutto: 48 ore

Per applicare Capacryl Aqua PU Mat bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:
- Condizioni di posa: temperatura > +8°C, con U.R. < 80%, evitare l'applicazione su superfici calde, l'irraggiamento solare diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia
- Diluizione: impiegare tal quale od al più diluito con acqua fino a max 5% (15 % per eventuale mano intermedia)
- Metodo di applicazione: pennello, rullo o a spruzzo (ad alta, bassa pressione, airless)

Capacryl Aqua PU Mat è disponibile in colore bianco ed in colori realizzabili a tintometro in base bianca o trasparente.
Capacryl Aqua PU Mat, qualora applicato su giocattoli per bambini, risulta avere certificazione secondo DIN EN 71-3.
Capacryl Aqua PU Mat è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 e contiene al massimo 110 g/l VOC.

Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.

	Prezzo	€ /m^2
Preparazione supporti:		