

4. Sistemi Decorativi Capadecor		
4.1 Velature ed Effetti Perlescenti e Iridescenti		
4.1.2 Histolith Antik Lasur		
<p>Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: Applicazione di Histolith Antik Lasur della Caparol Velatura minerale opaca, a base di silicato di potassio con additivi organici secondo DIN 18 363, per la decorazione di facciate tinteggiate con prodotti minerali, sia nuovi sia di interesse storico/architettonico. Particolarmente adatta anche per effetti di velatura su pietre naturali. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore acqueo.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opacità: opaco - Densità: circa 1,0 g/cm³ - Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,01 m - Permeabilità all'acqua (valore w): 0,05 kg/m² h 0,5 - Resa per mano: 100-150 ml/m² - Diluizione con miscela di Histolith Silikat Fixativ; <p>Contenuto di VOC secondo D.Lgs. 161/06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni VOC: < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) - Emissioni di altre sostanze volatili: < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) <p>Con le seguenti indicazioni di posa: procedere con lavorazioni a pennello, spugna o tampone. Il tipo di attrezzo impiegato e il modo d'operare determinano rese ed effetti estetici diversi. Il risultato estetico ottenibile è particolarmente legato alla scelta dei colori, alla quantità di colorante aggiunto, alla percentuale di diluizione. L'applicazione del prodotto deve essere effettuata dopo almeno 8 ore da quella del prodotto di fondo o intermedio (linea Sylitol o Histolith), di colore bianco o con tonalità chiara in sintonia con il successivo colore di velatura. Come mano intermedia sono adatti anche intonaci strutturati. Fondi lisci non consentono una velatura senza aloni.</p> <p>Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature.</p> <p>Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		