12 Prodotti speciali

12.1 Prodotti speciali

12.1.5 Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio

Fornitura e posa in opera di rivestimento bicomponente colorato rinforzato con fibre di carbonio per per pavimenti di garage, depositi e cantine a basso traffico:

Applicazione di Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio di Caparol, rivestimento bicomponente colorato a base resina epossidica rinforzato con fibre di carbonio per pavimenti di garage, depositi e cantine a basso trafficoi, testato TÜV per il controllo di emissioni sostanze nocive. Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio di Caparol ha elevata resistenza agli urti, è facilmente pulibile, ha buona resistenza ai prodotti chimici secondo DIN EN ISO 2812 (disponibile tabella di controllo in Scheda Tecnica), è resistente alla migrazione di plastificanti ed ai pneumatici, è certificato HACCP, ha basse emissioni di COV, è ecologico poiché solubile in acqua.

Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
- Tipo di prodotto: resina epossidica bicomponenete a base acqua
- Densità: 1,4 g/cm^3 in funzione della tonalità
- Scala di gloss: Gloss > 65 (effetto lucido)
- Resa per mano: Circa 200 - 250 g/m^2 secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto
- Coefficiente di diffusione del vapore: μ = 20000
- Spessore film secco: ca. 45 μm per applicazioni di 100 ml/m^2
- Allungamento massimo: 40% secondo DIN 53504
- Abrasione al Taber (CS10/1000 U/1000): 66 mg/30cm^2
- Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%):
  01 giorni lavorabile
  03 giorni sollecitabile/caricabile
  07 giorni completamente essiccato

Per applicare Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:
- Condizioni di posa: temperatura > +10°C ed < 30 °C, con U.R. < 80%, evitare l'applicazione su superfici calde, l'irraggiamento solare diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia, la temperatura dei supporti deve essere almeno 3 °C sopra la temperatura di rugiada
- Diluizione: 0 - 30% con acqua
- Tempo di attesa tra le varie mani/applicazioni: min 16 ore max 48 ore a 20 °C
- Metodo di applicazione: pennello, rullo o a spruzzo

Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio è disponibile in colori a scelta realizzabili a tintometro in base 1,2,3.
Disbopox 442 Garagensiegel con carbonio è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 e contiene al massimo 100 g/l VOC.

Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.

	Prezzo	€ /m^2
Preparazione supporti:		