

Capaver® Glasgewebe K

Tessuti d'arredo classici (K), impregnati, non rivestiti, con materie prime naturali, per pareti interne esposte a sollecitazioni.

Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Grazie alla varietà di fantasie, tipologie, tonalità, gradi di brillantezza e tecniche di rivestimento, i tessuti murali Capaver Glasgewebe consentono di ottenere superfici preziose, di grande effetto e personalizzate. Capaver Glasgewebe è la soluzione semplice, rapida, efficiente e mirata per modificare l'aspetto delle pareti o per adeguare le superfici a nuovi requisiti di utilizzo.

Proprietà del materiale

- Struttura dall'aspetto estremamente uniforme
- Elevata resistenza all'acqua
- Non rigonfiabile, resistente alla decomposizione e dimensionalmente stabile
- Maschera le fessurazioni

Tipo di prodotto/Veicolo

I tessuti Capaver Glasgewebe classici (K) sono realizzati con fili minerali e in fibre di vetro.

Tipologie da poter spedire

Descrizione	Struttura tessuto	Grammatura	Misure rotolo	Rapporto
1100 K	fine	ca. 135 g	50 x ca. 1 m	
1132 K	medio-fine	ca. 155 g	50 x ca. 1 m	
1142 K	medio-fine	ca. 110 g	50 x ca. 1 m	
1152 K	fine	ca. 145 g	50 x ca. 1 m	
2120 K	strisce, media	ca. 180 g	25 x ca. 1 m	
2165 K	spina di pesce, media	ca. 195 g	25 x ca. 1 m	-> <- 1,6 cm
2170 K	grossolana	ca. 180 g	25 x ca. 1 m	
2180 K	doppio ordito, grossolana	ca. 200 g	25 x ca. 1 m	
2410 K	media	ca. 195 g	25 x ca. 1 m	
2440 K	diagonale media	ca. 175 g	25 x ca. 1 m	-> <- 1,6 cm
2460 K	losanga media	ca. 190 g	25 x ca. 1 m	-> <- 9,2 cm
3185 K	doppio ordito, molto grossolana	ca. 240 g	25 x ca. 1 m	

Imballaggi

Si veda tabella "Tipologie da poter spedire" – Unità di fornitura: cartone singolo

Magazzinaggio

Conservare i tessuti d'arredo Capaver in un luogo asciutto.



Dati tecnici
Prodotti supplementari

Grammatura: si veda la tabella "Tipologie disponibili"

- Capaver CapaColl GK
- Capaver Gewebegrundierung

Applicazione

Supporti idonei

Superfici interne in intonaci minerali delle classi di malte PI, PII e PIII, intonaci di gesso e premiscelati della classe di malte PIV, cartongesso, lastre in cartongesso, superfici in calcestruzzo.

Preparazione del substrato

Il supporto deve essere compatto, asciutto, portante, pulito, planare ed esente da eventuali sostanze distaccanti.

Preparazione del materiale

Applicazione del collante

Applicazione a rullo:

Con un rullo a pelo lungo 18 mm, applicare uniformemente Capacoll GK e, a seconda della temperatura del locale, preparare 1-2 teli.

Attenzione! Il collante deve essere distribuito in modo possibilmente uniforme, dato che gli accumuli di colla sotto il tessuto influenzano in maniera negativa l'aspetto della superficie.

Applicazione a spruzzo:

Per l'applicazione a spruzzo occorre l'impiego di almeno 3 persone.

Capacoll GK può essere applicato direttamente sulla parete nella variante Airfix con adeguati sistemi di applicazione a spruzzo.

Note importanti: con l'applicazione a spruzzo occorre fare particolare attenzione ai valori di consumo consigliati e alla distribuzione uniforme, onde evitare l'applicazione di una quantità eccessiva di collante sul supporto. Per informazioni dettagliate sull'applicazione a spruzzo di Capacoll GK si veda l'apposito "Manuale di applicazione a spruzzo".

Attenzione! I tessuti con strutture molto fini (1142 K e 1152 K) non sono adatti a questo tipo di applicazione. Si consiglia di scegliere una delle modalità di incollaggio di cui sopra.

Metodo di applicazione

Incollaggio dei tessuti in fibre di vetro

Durante l'incollaggio, accertarsi che il contrassegno del retro del prodotto sia rivolto verso la parete. Per evitare differenze nella struttura, non incollare mai il tessuto capovolto o rovescio. I tessuti Capaver devono essere accostati e incollati testa contro testa.

Nota importante: I teli devono essere accostati quanto più possibile lungo i giunti. Occorre tuttavia escludere che si formi un rigonfiamento lungo i giunti di testa, con un risultato esteticamente imperfetto. All'altezza degli occhi occorre fare particolare attenzione affinché il filo orizzontale (filo di trama) dei teli, disposti l'uno accanto all'altro, corrisponda. In caso contrario si avrà uno sgradevole effetto a "cerniera". Alcuni tipi di tessuto hanno un rapporto al quale occorre fare particolare attenzione nell'incollaggio.

I teli incollati vengono quindi stesi sul supporto con una spatola da tappezziere o un rullo, premendo in maniera sufficiente sull'intera superficie per eliminare le eventuali bolle d'aria. Una volta fissati gli spigoli, eliminare il materiale in eccesso con la spatola da tappezziere.

Suggerimento: Nell'incollare il tessuto su angoli esterni occorre stendere il telo in modo tale che il raccordo con il telo successivo sia ad almeno 10 cm dall'angolo. Per favorire l'adesione agli spigoli di tessuti/tessuti non tessuti in fibre di vetro, si può passare, premendo, un disco levigatore bagnato del tipo P320 facendo attenzione a non danneggiare i teli.

Ciclo di applicazione

Strato intermedio:

Lo strato intermedio è la base di una finitura perfetta. Una volta posato ed essiccato il rivestimento, applicare lo strato intermedio nella stessa tonalità della finitura.

Strato di finitura:

La scelta della finitura ideale dipende dalle sollecitazioni cui è esposto il materiale e dal suo grado di brillantezza. Nella tabella "Ciclo applicativo" riportata qui di seguito sono elencati in modo sistematico i materiali da impiegare a seconda dell'entità delle sollecitazioni.

CICLO APPLICATIVO

SCHEDA TECNICA

Sollecitazione	Finitura	Mani	Brillantezza	Resistenza
NORMALE	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio- Innenfarbe	2	MATT	- Classe 3 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300
MEDIO-NORMALE	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	2	MATT	- Classe 2 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300
	Indeko-plus	2	MATT	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300
MEDIO-ALTA	Amphibolin Latex Samt 10	2	SM	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Resistente ai disinfettanti acquosi
	SeidenLatex	2	SGL	- Classe 2 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Resistente ai disinfettanti acquosi
ALTA	Premium Clean	2	SM	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Resistente ai disinfettanti acquosi
	Latex Satin 20 Latex 201 SG	2	SGL	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Resistente ai disinfettanti acquosi
	Latex Gloss 60	2	GL	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Resistente ai disinfettanti acquosi
ESTREMA	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	2	SGL	- Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo DIN EN 13 300 - Elevata resistenza a graffi e urti - Resistente agli agenti disinfettanti - Resistente agli agenti chimici - Decontaminabile secondo DIN 25 415

Condizioni di applicazione

La temperatura minima per la posa è +5 °C sia per l'aria che per il supporto.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Lasciare asciugare completamente i teli incollati prima di rivestirli.

Nota

I tessuti murali Capaver sono sottoposti ad accurati controlli qualitativi prima della vendita. I prodotti possono presentare sporadici difetti di produzione, che si manifestano lungo la linea di taglio e adeguatamente compensati. Tali difetti non possono dare adito a reclami. In linea di principio, durante il taglio dei teli occorre accertarsi che il materiale non presenti difetti.

Eventuali contestazioni dopo la posa di più di 10 teli non potranno essere accolte.

In linea di principio occorre incollare alla parete il retro di un rotolo. Il lato visibile dopo la posa è il lato del rotolo rivolto verso l'esterno. Per evitare differenze nella struttura, non incollare mai il tessuto capovolto o rovescio. In caso di possibili reclami occorre conservare i numeri dei lotti e i codici e descrizioni degli articoli.

Avvertenze

Certificati tedeschi

Certificati di prova e perizie

- Ignifugo secondo DIN 4102, B1
- Ininfiammabile secondo DIN 4102, A2
- Decontaminabilità in combinazione con Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Elenco delle classi di infiammabilità di Capaver Glasgewebe K

Finitura	Classe di infiammabilità (reazione al fuoco)
CapaTrend	A2
Malerit E.L.F.	A2
CapaMaXX	A2
MattLatex	A2
Indeko-Plus	A2
CapaSilan	A2
Sylitol Bio-Innenfarbe	A2
Latex Samt 10	A2
Latex Satin 20	A2
Latex Gloss 60	A2
Amphibolin E.L.F.	A2
Nespri@Silan	B1
SeidenLatex	B1
SG201	B1
Premium Clean	B1
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	B1

Tutti i certificati di prova e perizie possono essere scaricati dall'area download del rispettivo prodotto sul sito www.caparol.de

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

I tessuti Capaver Glasgewebe classici (K) sono realizzati in fibre di vetro aventi diametro > 5 µm, pertanto non inalabili. Nonostante la struttura estremamente compatta, può accadere che il taglio del tessuto comporti un limitato rilascio di particelle di vetro che possono causare prurito nei soggetti particolarmente sensibili a livello cutaneo. Il prurito scompare al termine dei lavori di incollaggio. In linea di principio, una volta applicato il rivestimento non si ha più alcun rilascio di fibre di vetro.

La struttura interna dei fili abbinata a un appretto ecologico consente di ottenere un'elevata resistenza all'acqua, una superficie chiusa, un'elevata morbidezza e dermocompatibilità durante l'applicazione.

I tessuti Capaver Glasgewebe K non rappresentano una soluzione al problema delle crepe dinamiche.

Smaltimento

I tessuti e tessuti non tessuti Capaver Glasgewebe possono essere smaltiti come rifiuti di cantiere.

Aggiornamento: settembre 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it