

Capacryl PU Satin NAST

Smalto acrilpoliuretano satinato con tecnologia NAST -
Applicazione a spruzzo senza nebbia



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Smalto all'acqua satinato a base di resina acrilpoliuretano, idoneo per l'applicazione in interno ed esterno su supporti in legno, metallo e PVC duro previo trattamento con mano di fondo. Versione specifica per l'applicazione a spruzzo NAST (tecnologia senza nebbia di spruzzatura) con ugello Caparol Frontend e i seguenti sistemi:

- Wagner XVLP FinishControl 3500/5000
- Titan Focus 700

Proprietà del materiale

- Certificato ambientale Blauer Engel
- Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3
- Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
- Resistente ai comuni detergenti domestici e a disinfettanti
- Antiblocking
- Elevata resistenza all'abrasione, a graffi e urti
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile lavorazione e applicazione
- Pressoché inodore

Imballaggi

- **Base 1/W:** 2,4 litri

Colori

Base W: messa in tinta possibile mediante ColorExpress (CapaTint).
In caso di applicazione di colori intensi a minor potere coprente (es. rosso, arancio o giallo) si consiglia il trattamento preventivo con una mano di fondo di prodotto tinteggiato in colorazione simile a quella finale.

Stabilità del colore come da foglio informativo BFS num. 26:

Legante: classe A
Pigmento: gruppo 1-3 a seconda della tonalità

Opacità

G₂ Satinato, > 10 Gloss a 85° - ≤ 60 Gloss a 60° secondo EN 1062
L'opacità può variare in funzione del colore scelto, della tipologia di supporto e del fondo utilizzato.

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Dati tecnici

- Densità: Ca. 1,3 kg/l



www.blauer-engel.de/uz12a



Applicazione

Supporti idonei	Supporti in legno dimensionalmente stabili, in metallo e in PVC duro, previa applicazione di un fondo. Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. L'umidità residua del legno di elementi costruttivi dimensionalmente stabili non deve superare il 13%.																													
Preparazione del substrato	<p>Elementi in legno Carteggiare le superfici del legno lungo la venatura, pulire accuratamente eliminando le sostanze sporgenti dal legno come p.es. resine e galla di resina. Smussare gli spigoli vivi. L'umidità interna di elementi in legno dimensionalmente stabili non deve superare il 13%. Applicare una mano di fondo Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss.</p> <p>Zinco, PVC rigido I supporti devono essere puliti con soluzione ammoniacale. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer (NAST).</p> <p>Alluminio, rame I supporti devono essere puliti con diluente nitro. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer (NAST).</p> <p>Intonaci, gesso e cartongesso Rimuovere la polvere, lo sporco e le incorenze. Su superfici sfarinanti applicare una mano di fondo trasparente Acryl-Hydrosol. Su superfici assorbenti applicare una mano di fondo trasparente Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Su superfici decoese applicare una mano di fondo trasparente Acryl-Konsolidierung. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer (NAST).</p> <p>Vecchi strati di pittura o vernice Eliminare le vecchie finiture non portanti. Carteggiare le superfici verniciate con smalti o idrosmalti lucidi e satinati. Levigare i vecchi strati di vernici stabili e sgrassare per rimuovere tracce di polvere e sporco. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer (NAST).</p>																													
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.																													
Metodo di applicazione	Capacryl PU-Satin NAST è stato sviluppato esclusivamente per l'applicazione a spruzzo senza nebbia con i sistemi riportati nella presente scheda tecnica. Il prodotto non può essere applicato a pennello e rullo.																													
Diluizione	Pronto all'uso, applicare tal quale.																													
Ciclo di applicazione	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Cicli di verniciatura</th> </tr> <tr> <th>Fondo</th> <th>Utilizzo</th> <th>Mano di fondo</th> <th>Mano di finitura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legno, supporti in legno</td> <td>Interno/Esterno</td> <td>Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss</td> <td rowspan="6">2x Capacryl PU-Satin NAST</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ferro, Acciaio</td> <td>Interno</td> <td>Capalac AllGrund</td> </tr> <tr> <td>Esterno</td> <td>2x Capalac AllGrund</td> </tr> <tr> <td>Zinco, PVC rigido</td> <td>Interno/Esterno</td> <td>Capacryl Haftprimer (NAST)</td> </tr> <tr> <td>Alluminio, rame</td> <td>Interno/Esterno</td> <td>Capacryl Haftprimer (NAST)</td> </tr> <tr> <td>Intonaci, gesso e cartongesso 1)</td> <td>Interno</td> <td>Capacryl Haftprimer (NAST)</td> </tr> <tr> <td>Vecchi strati di vernice</td> <td>Interno/Esterno</td> <td>Capacryl Haftprimer (NAST)</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Pretrattare i supporti che presentano fenomenologie di sfarinamento, assorbimento elevato o non omogeneo e decoesione con un idoneo fondo trasparente. Vedere Preparazione del substrato.</p> <p>Nota: in caso di rivestimenti in polvere e coil coating o altri supporti critici effettuare una prova in uno o più punti della superficie e verificare l'adesione.</p>	Cicli di verniciatura				Fondo	Utilizzo	Mano di fondo	Mano di finitura	Legno, supporti in legno	Interno/Esterno	Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss	2x Capacryl PU-Satin NAST	Ferro, Acciaio	Interno	Capalac AllGrund	Esterno	2x Capalac AllGrund	Zinco, PVC rigido	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)	Alluminio, rame	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)	Intonaci, gesso e cartongesso 1)	Interno	Capacryl Haftprimer (NAST)	Vecchi strati di vernice	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)
Cicli di verniciatura																														
Fondo	Utilizzo	Mano di fondo	Mano di finitura																											
Legno, supporti in legno	Interno/Esterno	Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss	2x Capacryl PU-Satin NAST																											
Ferro, Acciaio	Interno	Capalac AllGrund																												
	Esterno	2x Capalac AllGrund																												
Zinco, PVC rigido	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)																												
Alluminio, rame	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)																												
Intonaci, gesso e cartongesso 1)	Interno	Capacryl Haftprimer (NAST)																												
Vecchi strati di vernice	Interno/Esterno	Capacryl Haftprimer (NAST)																												
Consumo/Resa	Circa 120-160 ml/m ² 6-8 m ² /l																													
Condizioni di applicazione	Per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. Temperatura minima per l'applicazione: +8°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 70%.																													

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 8° C (aria, supporto, prodotto).

A +20° C e U.R. 65%:
 - Al tatto dopo ca. 1-2 ore
 - Ricopribile dopo ca. 10-12 ore
 - Asciutto in profondità dopo 48 ore

In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

Pulizia degli utensili

Subito dopo l'uso con acqua.

Applicazione con sistema di spruzzatura

Sistemi a spruzzo idonei	Ugello/Frontend	Impostazione prodotto	Impostazione aria	Diluizione
Wagner XVLP FinishControl 3500/5000	Caparol NAST	8-10	2/3 o 7-8	Nessuna diluizione
Titan Focus 700	Caparol NAST	8-10	2/3 o 7-8	Nessuna diluizione

Nota:

Capacryl PU-Satin NAST è concepito per essere applicato a spruzzo con i sistemi di cui sopra e con Caparol NAST-Frontend. Solo questa combinazione di prodotto e sistemi consente un'applicazione pressoché priva di nebbia di spruzzatura.

Tecnica di spruzzo:

Dopo aver impostato l'ugello su "getto piatto" applicare il prodotto lentamente, bagnato su bagnato, con passate sovrapposte di min. 50% e una distanza di spruzzo di 15 cm.

Non applicare con passate incrociate!

Qualora risulti necessario, applicare una seconda mano procedendo allo stesso modo.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

Di questo prodotto (cat. 1/d): 130 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l VOC.

Aggiornamento: settembre 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it