

NUOVO

AmphiKlima

Pittura opaca per ogni stagione con Early Rain Protection



Descrizione del Prodotto

Descrizione

AmphiKlima è una pittura per facciate con tecnologia Early Rain Protection che presenta un “fuori pioggia” di 20 min. applicata in condizioni standard di 20°C e 65% di Umidità Relativa ed un “fuori pioggia” di 60 min. in condizioni ambientali particolari di 3°C e 85% di Umidità Relativa, minimizzando il rischio della fuoriuscita di tensioattivi (“lumacature”) in tali condizioni. AmphiKlima ha un campo di applicazione molto vasto, risulta particolarmente indicata per supporti cementizi grazie anche alla elevata resistenza alla alcalinità ed alle efflorescenze, oltre alle proprietà di resistenza al passaggio della anidride carbonica (“anticarbonatazione”).

Campo di Applicazione

Finiture di pregio su supporti in calcestruzzo gettato o prefabbricato, intonaco, vecchie pitture e per rinnovare la protezione/decorazione, applicabile anche direttamente previa opportuna verifica di stabilità.

Proprietà del materiale

- Elevata adesione ai supporti
- Rapido fuori pioggia
- Bassa tendenza a colature di tensioattivo
- Elevata resistenza all'alcalinità dei supporti
- Anticarbonatazione

Imballaggi

Base 1: 5 - 10 litri
Base 3: 4,7 - 9,4 litri

Colori

Bianco.
Può essere tinteggiato con coloranti AVA che sono tra loro miscelabili in ogni rapporto.

AmphiKlima può essere messo in tinta con il sistema ColorExpress.

Solidità dei colori secondo foglio informativo BFS No. 26:

Classe: B
Gruppo: 1-2-3

Opacità

Opaco G₃ - secondo EN 1062

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Dati tecnici

Secondo EN 1062-1



■ Densità:	Ca. 1,45 kg/l
■ Granulometria massima:	<100 µm; S ₁ - Fine
■ Spessore del film secco:	100–200 µm; E ₃
■ Resistenza alla diffusione della CO ₂ :	Classe C ₁
■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd:	Classe V ₂ - Media
■ Permeabilità all'acqua (valore w):	Classe W ₃ - Bassa

Nota

I dati indicati rappresentano valori medi che in seguito all'impiego di materie prime naturali possono leggermente differire da fornitura a fornitura.

Applicazione

Supporti idonei

Intonaci a base cemento o calce-cemento. Per rinnovare facciate con vecchi rivestimenti strutturati, o per uniformarli; particolarmente adatta inoltre per edifici in calcestruzzo gettato.

Preparazione del substrato

I fondi devono essere privi da contaminazioni, sostanze distaccanti ed essere asciutti. Rimuovere eventuali infestazioni di muffe, alghe e proliferazioni batteriche in genere, e trattare con Capatox secondo relativa scheda tecnica.

Intonaci del gruppo di malta PII e PIII

Lasciar maturare gli intonaci nuovi senza rivestimento per 2-4 settimane. I punti sui quali sono stati eseguiti rappezzi di intonaco devono avere fatto perfetta presa ed essere asciutti e maturi. Al fine di ridurre le efflorescenze da calce, in caso di finiture colorate, è consigliabile applicare una mano di fondo con CapaGrund Universal. Su intonaci molto assorbenti o decoesi (sfarinanti) applicare una mano di fondo con Dupa-grund o Acryl Hydrosol, oppure, su pannelli isolanti in polistirolo o poliuretano, con Dupa-Putzfestiger.

Calcestruzzo

Pulire meccanicamente o mediante spruzzatura d'acqua a pressione le superfici di calcestruzzo contaminate da depositi di sporco o polvere, osservando le disposizioni di legge pertinenti. Sulle superfici poco assorbenti o lisce applicare una mano di fondo con DisboCRET 514 GrundColor. Sulle superfici spolveranti applicare una mano di fondo con Dupa-grund. In caso di presenza di sali sulle superfici in calcestruzzo trattare preventivamente mediante spazzolatura o, in casi particolari, attraverso l'applicazione di Kalk-Reiniger o specifico detergente ed applicare successivamente il fondo DisboCRET 514 GrundColor.

Rivestimenti portanti con pitture in dispersione

Pulire vecchi rivestimenti contaminati e sfarinanti mediante spruzzatura d'acqua a pressione, osservando le disposizioni di legge pertinenti. Applicare una mano di fondo con CapaGrund Universal. Qualora sia previsto un altro metodo di pulizia (lavaggio, spazzolatura, spruzzatura), applicare una mano di fondo con Dupa-grund o Acryl-Konsolidierung, oppure con Dupa-Putzfestiger se si tratta di pannelli isolanti in polistirolo o poliuretano.

Rivestimenti portanti con intonaci a base di resina sintetica o di resina siliconica

Pulire i vecchi intonaci con un metodo adatto. In caso di pulizia ad umido, lasciar asciugare bene prima di procedere con il trattamento.

Rivestimenti non portanti di pitture in dispersione o intonachini a base di resina sintetica

Eliminarli completamente con metodo adeguato, p.es. meccanicamente o mediante sverniciatura e pulizia supplementare mediante spruzzatura d'acqua a pressione, osservando le disposizioni di legge pertinenti. Su fondi poco assorbenti o superfici lisce, applicare una mano di fondo con CapaGrund Universal. Sulle superfici spolveranti e assorbenti, stendere una mano di fondo con Dupa-grund o Acryl-Konsolidierung.

Superfici con efflorescenze di sali

Eliminare le efflorescenze di sali mediante spazzolatura a secco o, per casi particolari, mediante l'applicazione di Kalk-Reiniger o specifico detergente. Applicare una mano di fondo con Dupa-grund. Per il rivestimento di superfici con efflorescenze di sali non può essere data alcuna garanzia per un'adesività durevole o per la soppressione delle efflorescenze di sali stesse.

Sistemi componibili di coibentazione termica in EPS o poliuretano nuovi ed esistenti, intatti, con superfici di intonaco a base di resina sintetica e resina siliconica

Pulire i vecchi intonaci con un sistema adeguato a umido. Per la pulizia mediante spruzzatura d'acqua a pressione verificare che la temperatura sia max. di 60 °C e la pressione sia max. 60 bar. Dopo la pulizia rispettare un tempo di asciugatura sufficiente. Eseguire il rivestimento con AmphiKlima secondo il tipo di intonaco di finitura esistente, in conformità alle indicazioni per fondi.

Metodo di applicazione

Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.

Diluizione

Con acqua.
Mano di fondo e di finitura diluita con 5-10%

Consumo/Resa	Circa 110-140 ml/m ² 7-9 m ² /l secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima e massima per l'applicazione: +2/+40 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 90%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici eccessivamente calde, in presenza di forte vento, sotto la pioggia, con pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 2° C (aria, supporto, prodotto).
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20 °C e 65% U.R. asciutta e ricopribile dopo 4-6 ore, fuori pioggia dopo 20 minuti. A + 3 °C e 85% U.R. asciutta e ricopribile dopo 12 ore, fuori pioggia dopo 60 minuti. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Con acqua, subito dopo l'uso.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Sistema Nespray Ø Ugello 1,9 mm; Pressione 180-200 bar Ø Ugello 1,7 mm; Pressione 180-200 bar In entrambi i casi si consiglia di utilizzare il tubo riscaldato Per applicazioni a spruzzo con sistemi differenti (es. airless o misto aria) consultare preventivamente l'Assistenza Tecnica
Nota	Il prodotto genera un film protetto contro l'aggressione di microorganismi, che ne aumentano la protezione; questa azione non è però illimitata. In particolari condizioni di umidità ambientale e del supporto, dopo l'applicazione possono notare tracce traslucide di tensioattivo sulle facciate. Tali additivi sono idrosolubili, e scompaiono dopo ripetute piogge e/o lavaggi. La qualità del film e la sua capacità di dare protezione non sono inficiate. Nel caso di applicazione di una mano aggiuntiva di AmphiKlima, dopo idrolavaggio occorre trattare preliminarmente con Capagrund Universal.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfidri/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. 1/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	Voce di capitolato Applicazione a rullo, pennello o spruzzo di AmphiKlima , pittura per facciate adatta ad ogni stagione con Early Rain Protection , ad elevata adesione ai supporti, rapido fuori pioggia, bassa tendenza a colature di tensioattivo (lumacature), elevata resistenza all'alcalinità dei supporti, anticarbonatazione (C ₁ secondo EN 1062), opaca (G ₃ secondo EN 1062), con granulometria massima < 100µm (S ₁ secondo EN 1062), spessore del film secco 100 – 200 µm (E ₃ secondo EN 1062), diffusione del vapore spessore di aria equivalente 0,14 m ≤ Sd < 1,4 m (Classe V ₂ Media secondo EN 1062), permeabilità all'acqua w ≤ 0,1 kg/(m ² h ^{0,5}) (Classe W ₃ Bassa secondo EN 1062). Diluibile con acqua dal 5% al 10%, contenente al massimo 40 g/l VOC ed avente una resa teorica di 7 - 9 m ² /l.

Aggiornamento: settembre 2021

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it