CAP-ELAST PHASE 2-W

Pittura elastomerica ad alte prestazioni per facciate cavillate e con film protetto

- Massima elasticità per la copertura di cavillature
- Adesione anche su rivestimenti o pitture in dispersione opache
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Buona permeabilità al vapore
- Massima idrorepellenza

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAP-ELAST PHASE 2-W

Pittura elastomerica ad alte prestazioni per facciate cavillate e con film protetto

Descrizione e Campo di applicazione	Cap-elast Phase 2-W consente di realizzare finiture superficiali di pregio su facciate cavillate e non, garantendo contemporaneamente massime prestazioni in termini di elasticità, idrorepellenza e proprietà anticarbonatazione ed una buona traspirabilità. Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi.
Proprietà del materiale	• Massima elasticità per la copertura di cavillature • Adesione anche su rivestimenti o pitture in dispersione opache • Resistente agli agenti atmosferici • Film protetto da alghe e funghi • Buona permeabilità al vapore • Massima idrorepellenza • Anticarbonatazione (barriera alla CO_2)
Imballaggi e colori	Bianco/Base 1: 12,5 Litri. Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Satinato-Opaco G2 - secondo EN 1062. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 1062-1 • Densità: ca. 1,3 kg/L • Granulometria massima: < 100 µm; Classe S1 - Fine • Spessore del film secco: 100-200 µm; Classe E3 • Resistenza alla diffusione della CO_2: > 50 m; Classe C1 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: ≥ 0,14 m, < 1,4 m; Classe V2 - Media • Diffusione della CO_2 - spessore di aria equivalente Sd: >50 m; C1 • Permeabilità all'acqua (valore W): < 0,1 Kg/($m^2h^{0,5}$); Classe W3 - Bassa
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello e rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Consumo/Resa	Minimo 200 ml/m^2 | 5 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto al tatto dopo 2-4 ore, ricopribile dopo 12 ore, asciutto in profondità dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore

419582 - 07/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it