




Caparol

Pitture acrilsilossaniche



CapaFlex Texture

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

- Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante
- Strutturabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Elevata stabilità cromatica



CapaFlex Texture

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

Descrizione	CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale (3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi attinenti la fenomenologia delle micro fessurazioni degli intonaci, grazie all'impiego di inerti selezionati.
Campo di applicazione	Finitura decorativa riempitiva e protettiva per intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o priverestiti purché stabili e ben adesi.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Effetto riempitivo, mascherante e uniformante• Strutturabile• Resistente agli agenti atmosferici• Elevata stabilità cromatica• Film protetto da alghe e funghi• Massima idrorepellenza• Buona permeabilità al vapore acqueo
Imballaggi	Bianco/Base 1: 10 - 5 litri Base 3: 9,4 - 4,7 litri
Colori	CapaFlex Texture può essere messo in tinta con il sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Secondo EN 1062-1• Densità: Ca. 1,6-1,7 kg/L• Granulometria massima: < 500 µm; S3 - Grosso• Spessore del film secco: > 400 µm; Classe E5• Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: Classe V₂ - Media• Permeabilità all'acqua (valore w): Classe W₃ - Alta
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o priverestiti purché stabili e ben adesi.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria. In caso di applicazione a rullo si raccomanda di incrociare in maniera continua e ripetuta le rullate, onde evitare l'insorgere di antiestetici accumuli e cordonature.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Ø Ugello 4 mm; Pressione 4-5 bar Mescolare bene il prodotto prima di applicare. Consultare l'Assistenza Tecnica Caparol prima di procedere.
Diluizione	Con acqua. Per il prodotto Bianco/Base 1 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 20%. Per il prodotto Base 3 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 15%.
Consumo/Resa	Circa 200-350 ml/m ² 3-5 m ² /L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 6 - 8 ore, asciutto in profondità dopo 7 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Nota	

Timbro rivenditore