



# Caparol

## CapaTex Matt 5



# CapaTex Matt 5


Idrosmalto murale superopaco

- High Wash Resistance Class 1: qualità, lavabilità, igienicità, resistenza e durata nel tempo
- Certificato HACCP per ambienti con presenza di alimenti
- Resistente ai più comuni detergenti e disinfettanti domestici
- Superopaco, ultra fine, elegante



# CapaTex Matt 5

Idrosmalto murale superopaco

<b>Descrizione</b>	Idrosmalto murale superopaco ad elevate prestazioni per interni.
<b>Campo di applicazione</b>	Protezione e decorazione di superfici interne. Indicato per la copertura sia di supporti nuovi che già pitturati.
<b>Proprietà del materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti</li><li>- Certificato HACCP per ambienti con presenza di alimenti</li><li>- Superficie liscia e fine</li><li>- Elevato punto di bianco</li><li>- Eccellente copertura</li><li>- Ottima ritoccabilità</li><li>- Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025</li></ul>
<b>Certificazioni ambientali</b>	
<b>Imballaggi</b>	Bianco/Base 1 e Base 2: 1 - 2,5 e 10L Base 3: 0,94 - 2,35 e 9,4L
<b>Opacità</b>	Superopaco. Valore medio circa 5 gloss (per il bianco) - variabile in funzione del colore scelto e del supporto su cui è applicato.
<b>Dati tecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Abrasiono ad umido: Classe 1 Secondo EN 13300</li><li>Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 7m<sup>2</sup>/L) Secondo EN 13300</li></ul>
<b>Supporti idonei</b>	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti.
<b>Metodo di applicazione</b>	Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura.
<b>Diluizione</b>	Con acqua, max 5-10%, secondo tipologia e stato del supporto.
<b>Consumo/Resa</b>	Circa 90-110 ml/m <sup>2</sup> ; 9-11 m <sup>2</sup> /L.
<b>Tempo di essiccazione</b>	A +20°C e U.R.65% è ricopribile dopo 2/4 ore, carteggiabile dopo 24/48 ore, completamente essiccato ed esercibile dopo 2/3 giorni.
<b>Applicazione con sistema di spruzzatura</b>	Angolo 50°; Ø Ugello: 0,015"-0,019"; Pressione 150-180 bar. Nota
<b>Nota</b>	Per evitare aloni e segni di ripresa, eseguire l'applicazione bagnato su bagnato in un'unica passata.

Timbro rivenditore