



# CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

Fondo anticorrosivo per ferro e acciaio

- Alta protezione anticorrosiva
- Pigmenti attivi inibitori della ruggine
- Eccellente adesione
- Privo di piombo e cromati



**THE POWER OF SURFACE.**



# CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

Fondo anticorrosivo per ferro e acciaio

<b>Descrizione e Campo di applicazione</b>	Fondo speciale con pigmenti inibitori della corrosione (antiruggine), specifico per la protezione di ferro e acciaio. Applicabile all'interno e all'esterno.
<b>Proprietà del materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alta protezione anticorrosiva</li><li>Pigmenti attivi inibitori della ruggine</li><li>Eccellente adesione</li><li>Privo di piombo e cromati</li><li>Alto potere coprente</li><li>Rapida essiccazione</li><li>Facile applicazione</li></ul>
<b>Imballaggi e colori</b>	Grigio chiaro: 0,75 - 2,5 Litri.
<b>Opacità</b>	Opaco.
<b>Dati tecnici</b>	Densità: ca. 1,5 kg/L.
<b>Supporti idonei</b>	Ferro e acciaio.
<b>Metodo di applicazione</b>	Pennello, rullo o idoneo sistema di spruzzatura.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso. Eventualmente utilizzare Caparol AF-Verdünner per regolare la viscosità.
<b>Consumo/Resa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pennello: 90 - 100 ml/m<sup>2</sup></li><li>Rullo: 80 - 100 ml/m<sup>2</sup></li><li>Alta/Bassa Pressione: 130 ml/m<sup>2</sup></li><li>Airless: 140 ml/m<sup>2</sup></li></ul> <p>Consumi medi riferiti ad applicazioni in verticale. Per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.</p>
<b>Tempo di essiccazione</b>	A +20° C e U.R. 65%: <ul style="list-style-type: none"><li>Fuori polvere: ca. 2-3 ore</li><li>Secco al tatto: ca. 4-5 ore</li><li>Sovrapplicabile: ca. 12 ore (pennello); 6-8 ore (spruzzo)</li></ul>

Timbro Rivenditore