FIBROSIL

Fondo intermedio fibrato per facciate cavillate

- Elevata resistenza per la copertura di cavillature
- Effetto riempitivo, mascherante e uniformante
- Fibrato
- Adesione anche su rivestimenti o pitture in dispersione opache
- Buona permeabilità al vapore

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

FIBROSIL

Fondo intermedio fibrato per facciate cavillate

Descrizione e Campo di applicazione	FibroSil consente di ripristinare facciate cavillate e non su superfici intonacate o rivestite, garantendo contemporaneamente traspirabilità e compatibilità con una selezione di finiture. Fondo intermedio riempitivo per la copertura di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente cavillati ed anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi.
Proprietà del materiale	• Elevata resistenza per la copertura di cavillature • Effetto riempitivo, mascherante e uniformante • Fibrato • Adesione anche su rivestimenti o pitture in dispersione opache • Buona permeabilità al vapore
Imballaggi e colori	• Bianco: 25 kg Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Dati tecnici	Secondo EN 1062-1 • Densità: ca. 1,45 kg/L • Granulometria massima: < 1500 µm; Classe S3 - Grosso • Spessore del film secco: 200–400 µm; Classe E4 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: ≥ 0,14 m, < 1,4 m; Classe V2 - Media • Resistenza alle screpolature: A1 (> 100 µm) = 1 x 800 g/m² FibroSil
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.
Diluizione	Con acqua. Mano di fondo o intermedia diluita al massimo al 5%.
Consumo/Resa	Minimo 600-800 g/m² | 1,3-1,7 m²/kg secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% ricopribile dopo 12 ore, asciutto in profondità a seconda dello spessore applicato.

Timbro Rivenditore

419583 - 06/2025