



INDEKOTHERM-W

Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe

- Anticondensa ad effetto termico
- Film con protezione antimuffa
- Eccellente copertura
- Elevato punto di bianco



THE POWER OF SURFACE.



INDEKOTHERM-W

Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe

Descrizione e Campo di applicazione	<p>IndekoTherm-W è una pittura additivata con speciali cariche per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale nelle zone fredde degli ambienti interni (ponti termici). IndekoTherm-W possiede una elevata azione preservante da muffe a largo spettro e lunga durata.</p> <p>Indicata per locali soggetti a forte condensa di vapore (caseifici, birrerie, cantine, pastifici, ecc.) e con particolari requisiti igienici come bagni, cucine, spogliatoi sportivi, ospedali.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Anticondensa ad effetto termico• Film con protezione antimuffa• Eccellente copertura• Elevato punto di bianco• Diluibile con acqua• Permeabile al vapore acqueo• Basso odore, basso impatto ambientale
Imballaggi e colori	Bianco: 5 - 12,5 Litri.
Opacità	Opaca - $G \leq 10$ a 85° . L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 3• Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di $5 \text{ m}^2/\text{L}$)• Densità: Ca. $0,9 \text{ kg/L}$• Granulometria massima: $<100 \mu\text{m}$; Fine
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello e rullo.
Diluizione	Max. 10% con acqua.
Consumo/Resa	Circa 200 ml/m^2 $5 \text{ m}^2/\text{L}$ per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A $+20^\circ \text{C}$ e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 3-4 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 12 ore.

Timbro Rivenditore