



Caparol

Pitture acrilsilossaniche



FILMSCHUTZ
GEGEN ALGEN-
UND PILZBEFALL



Muresko Compact

Pittura acrilsilossanica riempitiva per facciate
resistente agli agenti atmosferici

- Effetto riempitivo
- Resistente agli agenti atmosferici
- Elevata stabilità cromatica
- Film protetto da alghe e funghi
- Buona permeabilità al vapore



Muresko Compact

Pittura acrilsilossanica riempitiva per facciate resistente agli agenti atmosferici

Descrizione	Muresko Compact consente di realizzare finiture superficiali opache di pregio garantendo contemporaneamente buona permeabilità, massima idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici, elevata stabilità cromatica ed un effetto riempitivo.
Campo di applicazione	Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Muresko Compact risulta particolarmente versatile per innumerevoli tipologie di intervento.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Effetto riempitivo• Resistente agli agenti atmosferici• Elevata stabilità cromatica• Film protetto da alghe e funghi• Buona permeabilità al vapore• Massima idrorepellenza
Imballaggi	Bianco/Base 1: 14 - 10 - 5 - 1 litri. Base 3: 9,4 - 4,7 - 0,94 litri.
Colori	Bianco/Base 1 e Base 3, tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Densità: Ca. 1,5-1,6 kg/L• Granulometria massima: < 300 µm; Classe S2 - Media• Spessore del film secco: 100-200 µm; Classe E3• Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: < 0,49 m; Classe V2 - Media• Permeabilità all'acqua (valore W): < 0,08 kg/(m²h^{0,5}); Classe W3 - Bassa
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Sistema misto aria: Ø Ugello 4 mm; pressione 4-5 bar. Mescolare bene il prodotto e setacciare prima di applicare.
Diluizione	Con acqua. Per il prodotto Bianco/Base 1 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 5-15%. Per il prodotto Base 3 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 5%.
Consumo/Resa	Circa 120-170 ml/m ² 6-8 m ² /L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: ca. 4 ore• Sovrapplicabile: ca. 6 ore• In profondità: ca. 3-4 giorni

Timbro rivenditore