MURESKO

Pittura acrilsilossanica per facciate resistente agli agenti atmosferici

- Resistente agli agenti atmosferici
- Elevata stabilità cromatica
- Film protetto da alghe e funghi
- Buona permeabilità al vapore

PROTECTION FUNGAL & ALGAL TECHNOLOGY

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

MURESKO

Pittura acrilsilossanica per facciate resistente agli agenti atmosferici

Descrizione e Campo di applicazione	Muresko consente di realizzare finiture superficiali opache di pregio garantendo contemporaneamente buona permebilità, massima idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed elevata stabilità cromatica. Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Muresko risulta particolarmente versatile per innumerevoli tipologie di intervento.
Proprietà del materiale	• Resistente agli agenti atmosferici • Elevata stabilità cromatica • Film protetto da alghe e funghi • Buona permeabilità al vapore • Massima idrorepellenza • Facile applicazione • Comprovata esperinza e storicità da oltre 60 anni
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025 • Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017 • Idoneo per credito LEED
Imballaggi e colori	• Bianco: 12,5 - 5 Litri • Base 1: 14 - 10 - 5 - 1 Litri • Base 3: 9,4 - 4,7 - 0,94 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062.
Dati tecnici	Secondo EN 1062 • Densità: Ca. 1,4-1,5 kg/L • Granulometria massima: < 100 µm; Classe S1 - Fine • Spessore del film secco: 100–200 µm; Classe E3 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: < 0,47 m; Classe V2 - Media • Permeabilità all'acqua (valore W): < 0,1 kg/($m^2h^{0,5}$); Classe W3 - Bassa
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1: mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 20% • Base 3: mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 10%
Consumo/Resa	Circa 110-140 ml/m^2 | 7-9 m^2/L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: • Secco al tatto: ca. 4 ore • Sovrapplicabile: ca. 6 ore • In profondità: ca. 3 giorni

419584 - 03/2023