



Caparol PremiumClean



PremiumClean

Pittura protettiva smacchiabile

- Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
- Facile da pulire utilizzando i più comuni disinfettanti e detersivi domestici
- Resistente allo sporco e alle macchie difficili (succo di frutta, ketchup, pennarelli ecc.)
- Certificato EPD, conforme ai requisiti CAM, idoneo per il protocollo LEED
- ELF - bassissime emissioni: VOC max 1g/L, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli



PremiumClean

Pittura protettiva smacchiabile

Descrizione	Pittura protettiva per superfici che necessitano di essere pulite frequentemente. PremiumClean è resistente allo sporco, ai disinfettanti a base d'acqua ed è particolarmente adatta per l'uso in ambienti con elevati requisiti di igiene. Certificata HACCP per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione ed al consumo di alimenti.
Campo di applicazione	Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche. Particolarmente idonea per l'impiego in ambienti con maggiori requisiti di igiene come ospedali, scuole, ristoranti ecc..
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Pittura protettiva superlavabile e smacchiabile per interni• Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti• Resistente ai comuni disinfettanti e detergenti acquosi• Altamente resistente allo sporco• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Certificazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017• Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED 
Imballaggi	Bianco/Base 1: 2,5 - 10 litri. Base 2: 2,5 - 10 litri.
Opacità	Superopaco - secondo EN 13300
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 1 Secondo EN 13300• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7m²/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	Tutti i comuni tipi di supporto presenti in ambienti interni, purchè puliti, portanti e asciutti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Angolo di spruzzatura: 40° - 50° Ugello: 0,017-0,019" Pressione di spruzzatura: 140-160 bar
Diluizione	Con acqua, max 5%
Consumo/Resa	Circa 140 ml/m ² - 7 m ² /L.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4/6 ore. La completa resistenza e capacità di detersione viene raggiunta dopo un tempo d'essiccazione di ca. 14 giorni.
Nota	Per una pulizia occasionale della superficie sono adatti detergenti acquosi non colorati applicati con un panno di microfibre morbido e pulito. Prima di effettuare la prima pulizia è opportuno testare il detergente scelto in un punto poco visibile. Osservare le istruzioni di dosatura dei detergenti e non usare prodotti abrasivi. Per i materiali messi in tinta, a seconda della tonalità e dell'intensità di pulizia, può essere visibile una leggera abrasione di pigmento sul panno di pulizia.

Timbro rivenditore