SYLITOL FINISH 130

Pittura ai silicati per esterni resistente agli agenti atmosferici

- Resistente agli agenti atmosferici
- Bassa tendenza allo sporco
- Non termoplastica
- Legame indissolubile con i supporti minerali grazie alla doppia silicizzazione

OHNE BIOZIDE
ALS BESCHICHTUNGS-SCHUTZ

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SYLITOL FINISH 130

Pittura ai silicati per esterni resistente agli agenti atmosferici

Descrizione e Campo di applicazione	Sylitol Finish 130 consente di realizzare finiture superficiali opache di pregio garantendo contemporaneamente massime traspirabilità e idrorepellenza grazie alla sua caratteristica silicatica, che si lega in maniera indissolubile ai supporti minerali, grazie al processo di doppia silicizzazione. Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce, calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi, eventualmente anche in caso di edifici storici e di pregio.
Proprietà del materiale	• Resistente agli agenti atmosferici • Bassa tendenza allo sporco • Non termoplastica • Legame indissolubile con i supporti minerali grazie alla doppia silicizzazione • Naturalmente protetta dall'aggressione di microorganismi grazie al pH alcalino • Massima permeabilità al vapore ed idrorepellenza • Permeabile alla CO_2 • Esente da biocidi • Rapida asciugatura dopo l'esposizione all'umidità • Idonea su cicli deumificanti • Facile applicazione • A ridotte emissioni di VOC
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025 • Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017 • Idoneo per credito LEED
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 2,5 - 10 Litri • Base 3: 2,35 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062.
Dati tecnici	Secondo EN 1062-1 • Densità: ca. 1,5 kg/L • Granulometria massima: < 100 µm; Classe S1 - Fine • Spessore del film secco: 100–200 µm; Classe E3 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,14 m; Classe V1 - Alta • Permeabilità all'acqua (valore w): ≤ 0,1 Kg/m^{2}h^{0,5}; Classe W3 - Bassa
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce, calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.
Diluizione	0-10% con Histolith Silikat-Fixativ.
Consumo/Resa	Circa 150-250 ml/m² | 6-6,5 m²/L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% ricopribile dopo 12 ore, fuori pioggia dopo 24 ore, asciutto in profondità dopo 2-3 giorni.

419586 - 07/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it