TOPLASUR NQG

Velatura metilsiliconica per esterni con particelle di nanoquarzo

- Asciugatura rapida dopo pioggia e umidità
- Resistente agli agenti atmosferici
- Alta stabilità dei colori
- Elevata diffusività al vapore acqueo
- Permeabile alla CO_2
- Trasparente, colorabile

LONGLIFE PROTECTION NQG

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

TOPLASUR NQG

Velatura metilsiliconica per esterni con particelle di nanoquarzo

Descrizione e Campo di applicazione	Per creazioni decorative a velatura per esterni e interni su rivestimenti e intonaci portanti e strutturati. All'interno utilizzabile su MultiStructurStyle. Particolarmente adatto anche per un ripristino colorato su pietre naturali con contemporanea protezione dagli agenti atmosferici.
Proprietà del materiale	• Asciugatura rapida dopo pioggia e umidità • Resistente agli agenti atmosferici • Alta stabilità dei colori • Elevata diffusività al vapore acqueo • Permeabile alla CO_2 • Trasparente, colorabile • Buona adesione su fondi minerali • Ecologica
Imballaggi e colori	Bianco trasparente: 5 - 10 Litri. Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Serico-opaco
Dati tecnici	Secondo EN 1062 • Densità: ca. 1,1 kg/L • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,1 m; Classe V1 - Alta • Permeabilità all'acqua (valore w): ca. 0,25 kg/(m^2*$h^{0,5}$); Classe W2 - Media
Supporti idonei	I fondi devono essere senza contaminazioni, sostanze distaccanti ed asciutti.
Metodo di applicazione	Spazzole da imbianchino, pennelli in spugna, spugna naturale o straccio. La scelta dipende dall'effetto di velatura richiesto.
Diluizione	Con acqua, max. 30%.
Consumo/Resa	Ca. 100-150 ml/m^2 | 6,5-10 m^2/L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	Attendere almeno 12 ore di tempo d'essiccazione tra le singole mani.

Timbro Rivenditore

1011665 - 12/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it