Caparol

Capalac Perform

DTM DIRECT TO METAL

Capalac Perform

Smalto lucido ad alte prestazioni

- Anticorrosivo
- Facile applicazione
- Resistente ai raggi U.V.
- Ottima ritenzione del colore e della brillantezza

Capalac Perform

Smalto lucido ad alte prestazioni

Descrizione	Smalto lucido ad alte prestazioni
Campo di applicazione	Smalto alchidico uretanico anticorrosivo che può essere applicato direttamente su ferro e acciaio grazie alla tecnologia DTM (Direct To Metal) con pigmenti passivanti. La speciale formulazione coniuga un eccellente punto di bianco con un'ottima copertura anche degli spigoli, grazie alla viscosità tixotropica antigoccia, oltre ad essere facilmente lavorabile e con alta resistenza ai raggi UV
Proprietà del materiale	• Tecnologia DTM, protezione anticorrosione • Facile applicazione e ottima dilatazione • Alta resistenza ai raggi UV • Viscosità tixotropica antigoccia • Eccellente copertura anche degli spigoli • Ottimo punto di bianco e bassa tendenza all'ingiallimento • Elevato grado di brillantezza • Ottima ritenzione della brillantezza • Messa in tinta possibile tramite Color Express • Esente da aromatici
Imballaggi	Bianco e tinte pronte: 0,75 e 2,5 litri. Base Bianca: 0,713 e 2,375 litri. Base Trasparente: 0,6 e 2 litri.
Colori	Bianco. Messa in tinta possibile mediante ColorExpress (Capalac mix).
Opacità	G1 Lucido, 90-94 Gloss a 60° secondo EN 1062
Supporti idonei	Ferro, acciaio, lamiera zincata, legno e supporti preverniciati Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto ed esente da sostanze distaccanti. L'umidità residua in elementi in legno non deve superare il 13%
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e idoneo sistema di spruzzatura.
Dati tecnici	Densità: Ca. 1,0 - 1,25 kg/l Spessore del film secco: E_2 secondo EN 1062, ca. 50 µm per mano, corrispondenti a ca. 90 µm di film umido applicati con prodotto diluito.
Diluizione	5% in volume con diluente speciale
Consumo/Resa	Circa 12 m^2/l | 80 ml/m^2, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Valori indicativi
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: • Secco al tatto: ca. 4-6 ore • Sovrapplicabile: ca. 16 ore • In profondità: ca. 24-36 ore

Timbro rivenditore

419047 - K4 - 10/2020