CAPAROL

Caparol
DeckWeiss-W

ANTIBACTERIAL · SILVER IONS · PROTECTION

Emissionsminimiert · E.L.F. · lösemittelfrei · Weichmacherfrei

DeckWeiss-W

Pittura antimuffa con ioni d'argento

- Film protetto dalla formazione di muffe e batteri grazie alla **"Antibacterial Silver Ions Protection"**
- **Lavabile, traspirante, elevata copertura**
- Elevato **punto di bianco,** di facile utilizzo
- Particolarmente indicata per ambienti con elevati requisiti di igiene
- Qualità **E.L.F.** - bassissimo impatto ambientale: **VOC** max **1g/L - 30 volte inferiore** rispetto alla Direttiva Europea

DeckWeiss-W

Pittura antimuffa con ioni d'argento

Descrizione	Pittura lavabile traspirante con protezione del film contro l'attacco di muffe e batteri grazie alla presenza di additivi speciali con ioni d'argento (Antibacterial Silver Ions Protection).
Campo di applicazione	Per tutti gli ambienti che richiedono una finitura il cui film deve essere protetto contro l'attacco di muffe e batteri.
Proprietà del materiale	• Film protetto da infestazioni di muffe e batteri (Antibacterial Silver Ions Protection). • Altissima copertura • Ottimo punto di bianco • Rapida essiccazione • Facile applicazione • ELF - priva di solventi e plastificanti • Bassissimo impatto ambientale (contenuto VOC max 1g/L)
Imballaggi	Bianco: 5 e 12,5 Litri
Opacità	Superopaco - secondo EN 13300
Dati tecnici	• Abrasione ad umido: Classe 3 Secondo EN 13300 • Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 5,5 m^2/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo
Diluizione	A pennello: con acqua, 30-40% sia per la mano di fondo che per quella di finitura A rullo: con acqua, 20-30% sia per la mano di fondo che per quella di finitura
Consumo/Resa	Circa 55-100 ml/m^2; 10-18 m^2/L secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R.65% è ricopribile dopo 2-3 ore, completamente essiccato dopo 24 ore.

Timbro rivenditore

418154 - K5 - 11/2018